



Technický list 06.92b **Betonkontakt**

Výrobok Náter neobsahujúci rozpúšťadlá. Vytvára separačný kotviaci náter nasledujúcich vrstiev. Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie pre spevnenie kritických podkladov, odolný proti alkáliám, difúzny a poveternostne stály. Používa sa na prípravu betónových povrchov, pred nanášaním sadrových hmôt, napr. sadrovej omietky, ale aj sadrovej nivelačnej hmoty.

Vlastnosti

- Bez obsahu rozpúšťadiel a ťažkých kovov;
- Veľmi nízka sedimentácia kremičitého piesku;
- Vodoodpudivý, difúzny, odolný voči alkalickým látkam ;
- Spevňujúci – spevňuje porušené a nesúdržné povrchy;
- Spojovací – zvyšuje príľnavosť jednotlivých vrstiev materiálov;

Použitie

- Spevňujúci náter na staré a nové betónové podklady ako napr. leštený betón, železobetón, prefabrikáty a pod;
- Pre prípravu betónových povrchov, pred nanášaním sadrových hmôt, napr. sadrovej omietky, stierky, ale aj sadrovej nivelačnej hmoty.;

Balenie Vedierko 5kg
Farba Modrá

Technické údaje

Základ	-	Zmes pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív
Konzistencia	-	tekutá
Objemová hmotnosť	kg/l	≈ 1,35 ± 0,05
pH	-	7,0
Riedenie	-	max. 5:1 (Betonkontakt : voda)
Súdržnosť trhacou skúškou	MPa	bez pohybu ≥1,0
Priepustnosť pre vodnú paru	Trieda II	≤S _d ≤50m
Rýchlosť prenikania vody v kvapalnej fáze	-	w<0,1kg/m ² *h ^{0,5}
Tepelná odolnosť	°C	+5 (pri preprave nesmie zmrznúť)
Aplikačná teplota	°C	+5/ +35
Doba schnutia	hod	≈ 10 (pri teplote 20°C a rel. vlh.65%)
Spotreba	kg/m ²	≈ 0,2
Minimálna skladovateľnosť	mesiace	V originálnom neotvorenom obale 24 mesiacov od dátumu výroby pri teplotách +5°C až +35°C. Výrobok nesmie zmrznúť!

Obmedzenie Nie je možné nanášať na premrznuté a zamrznuté podklady a pri teplotách pod +5°C!

Podklad Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, masntôt a oleja, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je potrebné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163 / 1100

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX



Technický list 06.92b **Betonkontakt**

Pokyny	Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Premiešavať aj v priebehu aplikácie! Vlastný náter sa vykonáva maliarskou štetkou alebo štetcom. Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20°C a relatívnej vlhkosti 65%. Minimálna aplikačná teplota je +5°C, maximálna +35°C. Počas aplikácie je potrebné spracovávaný náter premiešavať, aby si udržal rovnomernú konzistenciu.
Doporučenie	Pred začatím aplikácie je potrebné radiátory, okná, dvere, obklady, dlažbu, umelý i prírodný kameň zakryť fóliou alebo iným spôsobom chrániť proti znečisteniu. Nežiadúce postriekanie ihneď umyte vodou.
Čistenie	Materiál: ihneď vodou Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.
Bezpečnosť	Vid' «Karta bezpečnostných údajov 06.92b»
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 02.10.2017 Vyhotovené dňa: 02.10.2017

Uvedené informácie a poskytnuté údaje spočívajú na našej vlastnej skúsenosti, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu však firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kedy bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitie ani na postupy použitia. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163 / 1100

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX