



Štukový akryl je vysoko kvalitný, jednokomponentový plastovo-elastický tmel so zrnitou povrchovou štruktúrou špeciálne vyvinutý pre zhodný vzhľad pri opravovaní a tmelení nových škár v betóne, murive a štukových omietkach. Tmel je určený na vyplňovanie medzier a prasklín a na tmelenie všetkých spojov v interiéroch a exteriéroch, ktoré nie sú vystavené veľkému pohybovému zaťaženiu. Tento vysoko kvalitný tmel má vynikajúcu príľnavosť k väčšine stavebných materiálov, ako sú:

- betón
- omietka
- tehly
- drevo
- cement
- cementovo-azbestový materiál

VÝHODY

- ⇒ **Dokončovací tmel s hrubozrnnou štruktúrou**
- ⇒ **Možnosť širokého využitia v stavebníctve**
- ⇒ **Pretierateľný**
- ⇒ **Po vytvrdení odolný vlhku a vode**
- ⇒ **Vodou čistiteľný**
- ⇒ **Vynikajúca príľnavosť k väčšine poréznych materiálov**
- ⇒ **Tmel je možné aplikovať na matne vlhké nasiakavé povrchy**
- ⇒ **Vhodný pre použitie v interiéroch a exteriéroch**
- ⇒ **Bez zápachu**
- ⇒ **Okamžite použiteľný**
- ⇒ **Veľmi jednoduchá aplikácia**

TYPICKÉ POUŽITIE

- ⇒ Opravy prasklín v dekoračnej omietke, sadrovej štuke, betóne, murive a malte
- ⇒ Vyplňovanie a tmelenie prasklín muriva, v balustrádach a parapetoch
- ⇒ Tmelenie spojov sadrokartónových konštrukcií
- ⇒ Malé opravy omietok pred maľovaním
- ⇒ Tmelenie škár obvodu rámov okien a dverí
- ⇒ Tmelenie prevzdušneného betónu
- ⇒ Tmelenie nízko pohybových konštrukčných spojov medzi tehliami, betónom, kameňom a ďalšie

ŠTANDARDY





Štukový akryl je vyrobený v súlade s požiadavkami noriem ISO 11600 pre tmely typu F v triede 7,5.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Konzistencia	Nestekajúca pasta
Dodávané farby	Biela
Špecifická hustota	1,7 ± 0,05 g/cm ³
Teplotná odolnosť	-10°C ÷ +80°C (po vytvrdení)
Aplikačná teplota	+7°C ÷ +40°C
Vytvrdzovací pomer	Cca 1 mm/deň, záleží na hrúbke, teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu
Tvorba povrchovej šupky	Do 20 minút

NÁVOD NA POUŽITIE

Tvar spoja: Šírka spoja **Štukový akryl** by mala byť v rozsahu 6 - 24 mm. Hĺbka spoja by mala byť minimálne 6 mm a maximálne 9 mm. Veľkosť spoja by nemala presiahnuť 12x12 mm. Pre hlbšie škáry použiť  **Výplňový povrazec**.

Príprava povrchov: Pracovné povrchy musia byť čisté, bez prachu, mastnoty, bitúmenov a námrazy. Kovové podklady musia byť zbavené hrdze. Odstrániť zvyšky starých materiálov, zvlášť potom nedostatočne súdržných náterov. Povrchy čistiť a odmasťovať acetónom, izopropanolom, etanolom (kovy a sklá) alebo saponátom (umelé hmoty). Hrany tmelených povrchov zabezpečiť  maskovacou páskou. V prípade nanášania na neznáme podklady je nutné testovanie pred vlastnou aplikáciou.


Nanášanie: Odrezať plastovú špičku kartuše tesne nad závitom, podľa šírky škáry zrezať aj aplikačnú špičku pod uhlom 45° v priereze šírky škáry. Nasadiť do aplikačnej pištole a aplikovať. Tmel na sadrokartóny aplikovať s patričným tlakom pre zabezpečenie okamžitej prílnavosti a požadovaného vyplnenia škáry. Ihneď po aplikácii vyhladiť škáru vlhkou stierkou alebo prstom namočeným v  **Prostriedok na zarovnanie povrchu** alebo v mydlovom či jarovom roztoku, potom odstrániť maskovaciu pásku. Po aplikácii chrániť pred dažďom najmenej 6 hodín pre dosiahnutie maximálneho výsledku. Po úplnom vytvrdení je možné **Štukový akryl** pretierať väčšinou disperzných farieb. Kompatibilita farby a tmelu by mala byť otestovaná pred aplikáciou farby.

Čistenie: Čistiť, pokiaľ tmel nevytvrdne. Po vytvrdení môže byť tmel odstránený iba mechanicky.

Poznámky:





Štukový akryl by sa nemal používať:

- V spojoch v dlhodobom kontakte s vodou,
- Ak na miesto aplikácie práve prší,
- Na bitúmenové alebo asfaltové podklady a umelé hmoty, ktoré obsahujú plastifikátory,

Vplyvom plastických vlastností akrylového tmelu, tmel by sa nemal používať na tmelenie dilatačných škár. V tomto prípade sú odporúčané permanentne elastické  **Silikónové tmely**.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Pomocné doplnkové produkty:

-  **Výplňový povrazec** na zaistenie optimálnej hĺbky škáry (spoja),
-  **Maskovacia páska** zaisťuje čisté hrany tmelu,
-  **Prostriedok na zarovnanie povrchu** na zaistenie hladkého povrchu,
-  **„Joint finger“ set** – pomôcka na tvarovanie a vyhladzovanie povrchu tmelu.

Predpokladaná spotreba

Hodnoty sú uvádzané v bežných metroch pre obsahy 310 ml v kartušiach. Údaje sú približné a slúžia ako hrubé vodidlo pre stanovenie optimálneho množstva balení. Hĺbka spoja je meraná ku koncu profilu.

Aplikované metre na jedno balenie v kartušiach 310 ml								
Hĺbka spoja v mm	Šírka spoja v mm →	5	7	10	12	15	20	25
5		12	8	6				
7			6	4	3			
10				3	2,5	2,0	1,5	
12					2,1	1,7	1,2	1,0
15						1,3	1,0	0,8

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

Kód produktu	Obsah	Farba	Balenie	Množstvo v škatuli	Štandardné množstvo Na EURO palete
3206	310ml	Biela	kartuša	12	1440

Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu výroby, ak je výrobok skladovaný v uzatvorenom originálnom obale pri teplote od +5°C do +25°C na suchom mieste, chránenom pred mrazom.

Prepravné informácie:

Cestná:	ADR:	Bez obmedzenia
Námorná:	IMDG:	Bez obmedzenia
Letecká:	ICAO / IATA-DGR:	Bez obmedzenia
UN Číslo:		Bez čísla

BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE

Dodržujte bežné hygienické opatrenia. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie v Selena Slovakia, s.r.o.

S2 Uchovávať mimo dosahu detí. S29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

Likvidácia odpadov: Zvyšky výrobkov a prázdne kartuše musia byť zlikvidované podľa platných právnych úprav. Pre malospotrebiteľov: Obal znečistený výrobkom odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.

S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Selena vhodný aj pre jeho



špecifické použitie. Seleno zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za iný výrobok. Seleno Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Seleno Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušení akéhokoľvek patentu.